ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

SILOMUR

Силоксановый водоотталкивающий материал

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гидрофобный раствор в минеральных смолах, силоксанов с химически стабильной щелочности, которые делают водоотталкивающую обработанную поверхность. Silomur не пленкообразующий материал поэтому защищает стены от влаги, позволяя им дышать без изменения внешнего вида. Водоотталкивающий эффект способствует сохранению поверхности чистой в течение длительного времени.

СВОЙСТВА

ДИФФУЗИЯ ВОДЯНОГО ПАРА	ОТЛИЧНАЯ
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	750–850 г/лт.
ВЫСЫХАНИЕ	Второй слой 5-8ч
ВЕС СУХОГО ОСТАТКА	7-9 %

ХРАНЕНИЕ

Материал сохраняет свои свойства в течение 1 года при условии хранения в оригинальной упаковке при температуре от +5° C до + 30° C.

ЦВЕТА

Бесцветная

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для защиты от чрезмерного поглощения воды новых изделий на основе щелочных поверхностей, такие как бетон и фиброцемент, кирпич, природные камни, в сельской, морской или промышленной атмосфере. В случае облицовочного кирпича одинарного обжига, перед началом обработки проконсультируйтесь с производителем материала. Будучи совместимым с бетоном и железобетоном, гарантирует стойкую но не конкретную защиту.

ИНСТРУМЕНТЫ

Кисть, Валик, Распылитель

РАЗБАВЛЕНИЕ

Готов к использованию

РАСХОД

8-10 $м^2$/лт. на слой.

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ

От +5°C до +30°C

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

1. Убедитесь, что поверхность свободна от каких-либо примесей, таких как грязь, мох, высолов и старой краски, по необходимости почистить.
2. Нанесите два слоя Silomur 5-8ч расстоянием друг от друга;
3. Если нужно выполнить реставрацию, очистить поверхность как выше указано и повторно нанести Silomur, как в пункте 2.

СТАТЬЯ ИЗ ТЕХЗАДАНИЯ

Силоксановый материал отталкивает воду с активной составной > 8% прозрачной, для наносения непосредственно на поверхность, средний расход 220 мл/м2.

УВЕДОМЛЕНИЯ

Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям по подготовке поверхности, содержащимся в Book CAP Arreghini. Приведенные свойства материала замерялись при + 23°C при относительной влажности 65%. В других условиях свойства материала и временные промежутки между одной и другой операциями могут варьироваться. Приведенные технические параметры имеют ориентировочные значения. По причине большого многообразия поверхностей и условий нанесения рекомендуется предварительно проверить пригодность данного материала к применению в

CAP ARREGHINI SpA 30026 ПОРТОГРУАРО/ ВЕНЕЦИЯ проспект Порденоне, 80 тел. 0421 278111 факс 0421 75498/ 0421 278115
Сертифицированная компания UNI EN ISO 9001

каждом конкретном случае.

CAP ARREGHINI SpA 30026 ПОРТОГРУАРО/ ВЕНЕЦИЯ проспект Порденоне, 80 тел. 0421 278111 факс 0421 75498/ 0421 278115
Сертифицированная компания UNI EN ISO 9001